



DIGIBRICK

ESPECIFICACIONES

Composición	Espesor Medio	Transportador	Certificaciones
PU	750 micras	Poliéster no adhesivo	REACH n° 1907/2006/EU  

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

SE APLICA SOBRE	AJUSTES DE CORTE			INSTRUCCIONES DE PLANCHADO			
algodón, poliéster, mezcla/algodón poliéster	Cuchilla	Presión	Velocidad	Tiempo	Temperatura	Presión	Pelar
	60°	90 - 100 gf	10 cm/seg	25 seg.*	155°C (311°F)	Media/Alta (3-4 bar)	en caliente

Para obtener el mejor resultado: Precalear la plancha inferior a 155°C durante 20 segundos
Debido al elevado espesor del material, se recomienda de no cortar detalles de menos de 0.5 cm

- Imprimir utilizando perfil COLORPRINT PU MATT, cortar y retirar el exeso de material
- Retirar la impresión del transportador e colocar sobre la tela
- Cubrir la impresión con papel de horno
- Aplicar siguiendo los parámetros recomendados
- *Para diseños no compactos, compuestos por diferentes partes, utilizar el transportador TTD Easy y:
- Planchar 5 segundos a 155°C
- Retirar el TTD Easy en caliente
- Cubrir la impresión con papel de horno
- Planchar 20 segundos a 155°C

PUNTOS FUERTES

- Efecto 3D
- Material de alto espesor

NOTA: Recomendamos realizar una prueba antes de la producción

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE LAVADO

Lavado	Planchado	Secado	Lavado en seco	Durabilidad	Temperatura Almacenaje	Condiciones Almacenaje	Bobina
hasta 60°C, al revés	SI, al revés	SI, (programa algodón)	NO	hasta 2 años	Entre 18°C y 26°C	Evitar luz solar y polvo	Posición Vertical

- Esperar 24 horas después de la primera aplicación antes del lavado
- Seguir las instrucciones de la etiqueta de la prenda
- No usar blanqueadores ni agentes químicos agresivos

Este documento puede estar sujeto a variaciones. Las versiones actualizadas estan disponibles en www.siser.com
Para mas información, rogamos contacten con nuestro departamento de ventas.



Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 9105027958

