

THERMOREFLEX® EXTRA

ESPECIFICACIONES

Composición	Espesor Medio	Transportador	Certificaciones
PU	140-150 micras	Poliéster no adhesivo	REACH n° 1907/2006/EU OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 19.HIT.86736 HOHENSTEIN HTTI

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

SE APLICA SOBRE	AJUSTES DE CORTE			INSTRUCCIONES DE PLANCHADO			
polyamida, nylon y tejidos siliconados, no ropa sublimada	Cuchilla	Presión	Velocidad	Tiempo	Temperatura	Presión	Pelar
	45°	Con cuchilla nueva: 70-100 gf Con cuchilla usada: 130 gf	20 cm/seg	5 + 10 segundos	160°C (320°F)	Media (2,5/3,5 bar)	en templado

- Retirar la película protectora
- Cortar el material del espejo
- Pelar el exceso de material
- Colocar la decoración sobre la tela
- Transferencia de 5" en las condiciones sugeridas
- Retirar el soporte en templado
- Cubrir con papel de horno
- Presione otros 10" para la fijación final

PUNTOS FUERTES

- Aplicable en telas difíciles (nailon, telas tratadas)

NOTA: Recomendamos realizar una prueba antes de la producción

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE LAVADO

Lavado	Planchado	Secado	Lavado en seco	Durabilidad	Temperatura Almacenaje	Condiciones Almacenaje	Bobina
hasta 40°C, al revés	SI, al revés	SI, programma algodón	NO	hasta 2 años	Entre 18°C y 26°C	Evitar luz solar y polvo	Posición Vertical

- Esperar 24 horas después de la primera aplicación antes del lavado
- Seguir las instrucciones de la etiqueta de la prenda
- No usar blanqueadores ni agentes químicos agresivos

Este documento puede estar sujeto a variaciones. Las versiones actualizadas están disponibles en www.siser.com
Para más información, rogamos contacten con nuestro departamento de ventas.



Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 9105027958

