

LASER PATCH

ESPECIFICACIONES

Composición	Espesor Medio	Transportador	Certificaciones
PU	800 micras	Poliéster adhesivo	REACH compliant 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN | Laser friendly

SE APLICA SOBRE	AJUSTES DE CORTE			INSTRUCCIONES DE PLANCHADO			
algodón, poliéster, mezcla/algodón poliéster (no recomendado en tejidos tratados o sublimados)	Cuchilla	Presión	Velocidad	Tiempo	Temperatura	Presión	Pelar
	60°	80 gf	10 cm/seg	25 segundos	155°C (311°F)	Alto (4 bar)	en caliente

- Corta el material con láser o con cuchilla, con el lado derecho hacia arriba.
- Precalienta la prenda durante 5 segundos.
- Retire el diseño del soporte y colóquelo sobre la prenda. En caso de detalles finos u objetos sueltos, utilice una cinta de aplicación térmica.
- Aplique calor en las condiciones indicadas anteriormente.

PUNTOS FUERTES

- Apto para cortadoras láser y plóteres de corte
- Material grueso - acabado 3D
- Tres acabados diferentes: texturado, satinado y liso - suave al tacto

NOTA: Recomendamos realizar una prueba antes de la producción

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE LAVADO

Lavado	Planchado	Secado	Lavado en seco	Durabilidad	Temperatura Almacenaje	Conidciones Almacenaje	Bobina
hasta 40°C, al revés	Sí, al revés	Sí, (programa algodón)	NO	hasta 2 años	Entre 18°C y 26°C	Evitar luz solar y polvo	Posición Vertical ----- Hojas horizontal

- Esperar 24 horas después de la primera aplicación antes del lavado
- Seguir las instrucciones de la etiqueta de la prenda
- No usar blanqueadores ni agentes químicos agresivos

Este documento puede estar sujeto a variaciones. Las versiones actualizadas están disponibles en www.siser.com
Para más información, rogamos contacten con nuestro departamento de ventas.



Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105027958

